

## Características Gerais

O Syra-Cataplasme® é uma pasta de pH neutro, concebida para o tratamento de crostas negras causadas pela acumulação de depósitos de poluição atmosférica. Sua ação provoca uma dissociação da sujidade da epiderme da pedra por solubilização.

## Princípios Ativos

O Syra-Cataplasme® é composto por agentes complexantes, polpas vegetais e argilas. Não contém soda, potassa ou ácido.

## Características Técnicas

- Aspeto: pasta espessa e castanha clara
- pH: 7,5
- Densidade: 1,2
- Solúvel em água
- Ponto de inflamação: Não inflamável
- Temperaturas de aplicação: Para uma ótima eficácia, recomendamos a aplicação do Syra-Cataplasme® a temperaturas entre 5°C e 30°C.

## Domínio de Aplicação

Syra- Cataplasme® é destinado ao tratamento de superfícies pedregosas. Pode ser usado nos seguintes suportes:

- Pedra calcária
- Rebocos
- Mármore
- Tijolo sílico-calcário
- Betão
- Alguns substratos siliciosos

## Aplicação

### Preparação dos Suportes

- Humedecer previamente os suportes para garantir um tempo de secagem suficientemente longo para o Syra-Cataplasme®. O nível de humedificação deve ser ajustado de acordo com a porosidade dos suportes.

### Preparação do Produto

- O Syra- Cataplasme® é aplicado puro sem diluição.
- Dependendo das condições de armazenamento, pode ser necessário misturar o Syra-Cataplasme® antes da aplicação, a fim de obter uma textura uniforme.

### Aplicação

- Aplique Syra-Cataplasme® em uma camada uniforme usando uma escova, uma colher ou uma máquina pulverizadora.

- Deixar atuar de 12 a 72 horas (secagem e separação do produto do substrato). Após a secagem, retire o produto usando uma espátula de madeira ou uma pistola de ar comprimido.
- Enxaguar a superfície com água fria para finalizar.
- O enxaguamento pode ser feito com uma máquina de pressão ajustável a baixa pressão, por lavagem manual com uma escova de nylon ou com o sistema de injeção/extração Lipsotech. No caso de lavagem manual, enxaguar abundantemente para garantir que não permaneçam resíduos químicos nas superfícies tratadas.

## Consumo

Aproximadamente 2 a 4 kg/m<sup>2</sup>/aplicação

## Rendimento

- Aplicação manual: 60 m<sup>2</sup>/dia/pessoa
- Aplicação airless: 400m<sup>2</sup>/dia/2 pessoas

## Restrição

- Não aplicar o Syra-Cataplasme® a temperaturas inferiores a 5°C ou em superfícies congeladas.
- Proteger os vitrais e superfícies não sujeitas a tratamento.
- Efetuar ensaios antes de usar o produto.
- Peça aos nossos técnicos que o acompanhem, se necessário.

## Embalagem e Validade

- Armazenamento: à temperatura ambiente. Manter ao abrigo do gelo.
- Conservação: 12 meses na embalagem original
- Embalagem: balde de polietileno 20 Kg/10Kg/5 Kg

## Saúde e Segurança

Syra-Cataplasme® é não agressivo ao vidro, alumínio e outros materiais de construção. Não tem efeito sobre a epiderme da pedra e preserva a sua pátina. Syra-Cataplasme® não apresenta qualquer risco para o utilizador, mas pode ser necessário, para determinados sujeitos, utilizar proteção individual (luvas, óculos de proteção, equipamento de chuva, etc.). Em caso de projeção, enxaguar com água. Para mais informações, consulte a ficha de segurança.

## As Vantagens

- Seguro para o substrato, para o utilizador e para o ambiente
- Eficaz em incrustações pesadas
- Preserva a epiderme da pedra
- Biodegradável
- Sem COV (compostos orgânicos voláteis)
- Disponível em duas formulações (M10 e M20)



ResMonuH

# Syra-Cataplasme®

Pasta de Limpeza com pH neutro para crostas negras

3/3

## Lista de Referências Não Exaustiva (património classificado)

Edifício	Cidade
Panthéon	Paris 5°
Retable Notre-Dame	Calais
Église Sainte Odile	Paris 17°
Chapelle du Musée d'Angoulême	Angoulême
36 avenue George 5	Paris 8°
52 avenue de Breteuil	Paris 7°
1 avenue de l'Observatoire	Paris 6°
41 bld Raspail	Paris 7°
Rue de la Paix	Paris 2°
Rue d'Alésia	Paris 14°
28/32 bld de Strasbourg	Paris 10°
78 bld Ornano	Paris 18°
Chafariz da Esperença	Lisboa

Estando as condições de aplicação dos nossos produtos fora do nosso alcance não nos responsabilizamos pela sua incorreta utilização. É dever do cliente verificar a idoneidade do produto para o fim previsto. Em qualquer caso a nossa responsabilidade está limitada ao valor da mercadoria por nós fornecida. A informação constante da presente ficha pode ser alterada sem aviso prévio. As informações técnicas fornecidas são dadas a título meramente indicativo. Em circunstância alguma poderão implicar uma garantia da nossa parte ou assumir a nossa responsabilidade aquando da utilização dos nossos produtos. Em caso de dúvida, e se pretender esclarecimentos complementares solicitamos o contacto com os nossos serviços técnicos. Esta ficha anula e substitui todas as versões anteriores.

### Ficha Técnica

Revisão  
Janeiro 2022

RESMONUH - RESTAURO E CONSERVAÇÃO UNIPESSOAL, LDA

Zona Industrial do Bugio, Rua José Florêncio Soares, n°346 4820-710 Silvares, São Martinho - Fafe

[resmonuh.pt](http://resmonuh.pt)

