

Características Gerais

Syra-Reverso® é uma gama de produtos de limpeza neutros, isentos de agentes químicos, soda e potássio. A sua tripla acção provoca uma solubilização da sujidade devido à poluição atmosférica, um encapsulamento de poluentes insolúveis, bem como uma dissociação sob a forma de “lascas” do suporte ao secar. As suas propriedades sequestrantes permitem-lhe eliminar facilmente os metais pesados presentes na superfície dos revestimentos.

Princípios Ativos

Syra-Reverso® é um sistema monocomponente a base de polímeros.

Características Técnicas

- Aspeto: pasta verde
- pH: 7,2 - 7,4
- Densidade: 1,1
- Ponto de inflamação: Não inflamável
- Temperaturas de aplicação: Para uma ótima eficácia, recomendamos a aplicação de Syra-Reverso a temperaturas entre 5°C e 30°C.

Domínio de Aplicação

Syra-Reverso® é destinado ao tratamento de substratos pedregosos. Pode ser utilizado nos seguintes suportes:

- Pedra calcária
- Mármore
- Rebocos
- Betão
- Alguns substratos siliciosos
- Tijolo sílico-calcário

Aplicação

Preparação dos Suportes

Dependendo da natureza do substrato e das condições do local, pode ser aconselhável humedecer o substrato antes da aplicação.

Preparação do Produto

Syra-Reverso® é aplicado puro sem diluição. Dependendo das condições de armazenamento, pode ser necessário misturar o Syra-Reverso® antes da aplicação para obter uma textura uniforme.

Aplicação

- Aplique Syra-Reverso® numa camada uniforme de 1 a 2 mm usando um pincel, uma talocha ou um sistema Airless.
- Deixar atuar durante 24 a 96 horas. Após a secagem completa, o produto pode ser removido do substrato. Pode ser útil para ajudar a remoção usar uma espátula de madeira ou uma peneira.
- Consuante a fórmula podera ser necessário efetuar um enxaguamento usando uma máquina de pressão ajustável ou um sistema de injeção/extração Lipsotech®.

Consumo

Aproximadamente 2 Kg/m²/aplicação

Rendimento

- Aplicação manual: 60m²/dia/pessoa
- Aplicação Airless: 400m²/dia/2 pessoas

Restrição

- Não aplicar Syra-Reverso® a temperaturas inferiores a 5°C.
- Efetuar ensaios antes de usar o produto
- Para uso em superfícies contaminadas com metais pesadas, por favor contacte-nos.
- Peça aos nossos técnicos que o acompanhem, se necessário.

Embalagem e Validade

- Armazenamento: à temperatura ambiente. Manter ao abrigo do gelo.
- Conservação: 12 meses na embalagem original
- Embalagem: balde de polietileno 20 Kg/10Kg/5 Kg

Saúde e Segurança

- Syra-Reverso® não apresenta qualquer risco para o utilizador, mas pode ser necessário que certos sujeitos utilizem proteção individual (luvas, óculos de proteção, equipamento de chuva...).
- Em caso de projeção, enxaguar com água.
- Para mais informação, consulta a FDS.

As Vantagens

- Syra-Reverso® não é agressivo para o vidro, o alumínio e outros materiais de construção
- Preserva a pátina dos materiais pétreos
- Inócuo
- Biodegradável
- Permite o tratamento de substratos contaminados com metais pesados
- Sem COV (compostos orgânicos voláteis)
- Disponível em diferentes formulações, adaptável ao substrato e à natureza da sujidade:
 - Syra-Reverso 190
 - Syra-Reverso 191
 - Syra-Reverso 193
 - Syra-Reverso 195

Lista de Referências Não Exaustiva (património classificado)

Edifício	Cidade
Carrousel du Louvre	Paris 1er
Église Saint-Roch	Paris 1er
Église Notre-Dame de l'Assomption	Paris 1er
Chapelle Notre-Dame de Lorette	Issy-les-Moulineaux
Église Saint Géry	Cambrai
Cathédrale Saint Étienne	Metz
Gare de Strasbourg	Strasbourg
Cathédrale Notre-Dame des Doms	Avignon
Chapelle du couvent des Dominicains	Lille
Tour de l'Horloge - Musée Lorrain	Nancy
Église Saint Alpin	Champagne
Cathédrale Saint Pierre	Angoulême
Basilique Notre-Dame	Douvres-la-Délivrande
Église Saint François Xavier	Paris 7°
Palais Jacques-Coeur	Bourges
Institution Mongazon	Angers
Jubbé Catédrale de Chartres	Chartres
Grande synagogue de la Paix	Strasbourg
Avenue d'Iéna	Paris 16°
8 rue Lambert	Paris 18°
29 rue Guyton de Morveau	Paris 13°
Entrée Place des Bruisses	Gare de Lille Flandres
Escalier intérieur - Lycée Charles Frey	Strasbourg
Hartmannswillerkopf	Vieil-Armand
6 rue Roquepine	Paris 8°
Musée national Jean-Jacques Henner	Paris 17°
46 rue de Grenelle	Paris 7°
Église Saint François Xavier	Paris 7°
68 rue Michel Ange	Paris 16°

Estando as condições de aplicação dos nossos produtos fora do nosso alcance não nos responsabilizamos pela sua incorreta utilização. É dever do cliente verificar a idoneidade do produto para o fim previsto. Em qualquer caso a nossa responsabilidade está limitada ao valor da mercadoria por nós fornecida. A informação constante da presente ficha pode ser alterada sem aviso prévio. As informações técnicas fornecidas são dadas a título meramente indicativo. Em circunstância alguma poderão implicar uma garantia da nossa parte ou assumir a nossa responsabilidade aquando da utilização dos nossos produtos. Em caso de dúvida, e se pretender esclarecimentos complementares solicitamos o contacto com os nossos serviços técnicos. Esta ficha anula e substitui todas as versões anteriores.

Ficha Técnica

Revisão Janeiro
2022