

Características Gerais

Syra-Latex® 700 é um produto de limpeza descascável formulado a partir de latex natural. A sua dupla ação (dissolução e mecânica) sobre a superfície solubiliza os poluentes e depois fixa-os durante a secagem. É a solução ideal para a renovação de interiores.

Princípios Ativos

Syra-Latex® 700 é composto por latex natural, espessantes e tensoativos.

Características Técnicas

- Aspeto: pasta verde
- pH: 8
- Densidade: 0,9
- Ponto de inflamação: Não inflamável
- Temperaturas de aplicação: Para uma ótima eficácia, recomendamos a aplicação de Syra-Latex® 700 a temperaturas entre 5°C e 30°C.

Domínio de Aplicação

Syra-Latex® 740 é destinado ao tratamento de substratos pedregosos. Pode ser utilizado nos seguintes suportes:

- Pedra calcária
- Mármore
- Arenito
- Granito
- Rebocos
- Betão
- Terracota
- Tijolo sílico-calcário

Aplicação

Preparação dos Suportes

Dependendo da natureza do substrato e das condições do local, pode ser aconselhável humedecer o substrato antes da aplicação. Peça conselhos aos nossos técnicos.

Preparação do Produto

Syra-Latex® 700 é aplicado puro sem diluição

Aplicação

- Aplique Syra-Latex® 700 em uma camada uniforme de 1 a 2 mm usando um pincel, um rolo longo ou um sistema Airless.
- Deixar secar no substrato: o tempo de secagem depende das condições da obra (higrometria, temperatura, ventilação) e será entre 24 e 72 horas.
- Remover o produto assim que estiver seco ou no prazo máximo de 5 dias.
- Syra-Latex® 700 forma uma película verde escura, o produto é removido manualmente por "descascamento".
- Se necessário, enxaguar com uma esponja ou com o sistema de injeção/extração Lipsotech.

Consumo

0,8 a 2 L/m² em média, dependendo da rugosidade e da modelagem da superfície.

Rendimento

- Aplicação manual: 100m²/dia/pessoa
- Aplicação sem ar: 500m²/dia/2 pessoas

Restrição

- Não aplicar Syra-Latex® 700 a temperaturas inferiores a 5°C.
- Para aplicações exteriores, proteger os substratos dos raios do sol e remover o produto máximo 48 horas após a aplicação.
- Proteger os vitrais e superfícies não sujeitas a tratamento.
- Trabalhar em uma área ventilada e usar proteção respiratória.
- Efetuar ensaios antes de usar o produto.
- Peça aos nossos técnicos que o acompanhem, se necessário.

Embalagem e Validade

- Armazenamento: à temperatura ambiente. Afasta-te da geada.
- Conservação: 12 meses na embalagem original
- Embalagem: balde de polietileno 20 Kg/10Kg/5 Kg

Saúde e Segurança

Syra-Latex® 700 não apresenta qualquer risco para o utilizador, mas pode ser necessário que certos sujeitos utilizem proteção individual (luvas, óculos de proteção, equipamento de chuva...). Em caso de projeção, enxaguar com água. Para mais informações, consulte a ficha de segurança.



ResMonuH

Syra-Latex® 700

Peeling para interior - exterior | Sem carga

3/4

As Vantagens

- Seguro para o substrato, para o utilizador e para o ambiente
- Trabalho sem pó
- Sem água
- Alta eficiência
- Colorido para remoção total
- Sem COV (compostos orgânicos voláteis)
- Disponível em diferentes formulações, adaptável ao substrato e à natureza da sujidade.
- O Syra-Latex® 700 também pode ser utilizado para proteção temporária em obras de restauro/reabilitação.



ResMonuH

Syra-Latex[®] 700

Peeling para interior - exterior | Sem carga

4/4

Lista de Referências Não Exaustiva

Edifício

Carrousel du Louvre
Église Saint-Roch
Église Notre-Dame de l'Assomption
Chapelle Notre-Dame de Lorette
Église Saint Géry
Cathédrale Saint Étienne
Gare de Strasbourg
Cathédrale Notre-Dame des Doms
Chapelle du couvent des Dominicains
Tour de l'Horloge - Musée Lorrain
Église Saint Alpin
Cathédrale Saint Pierre
Basilique Notre-Dame
Église Saint François Xavier
Palais Jacques-Coeur
Institution Mongazon
Jubbé Catédrale de Chartres
Grande synagogue de la Paix
Avenue d'Iéna
8 rue Lambert
29 rue Guyton de Morveau
Entrée Place des Bruisses - Gare de Lille Flandres
Escalier intérieur - Lycée Charles Frey
Hartmannswillerkopf
6 rue Roquepine
Musée national Jean-Jacques Henner
46 rue de Grenelle
Église Saint François Xavier
68 rue Michel Ange

Cidade

Paris 1er
Paris 1er
Paris 1er
Issy-les-Moulineaux
Cambrai
Metz
Strasbourg
Avignon
Lille
Nancy
Châlons-en-Champagne
Angoulême
Douvres-la-Délivrande
Paris 7°
Bourges
Angers
Chartres
Strasbourg
Paris 16°
Paris 18°
Paris 13°
Lille
Strasbourg
Vieil-Armand
Paris 8°
Paris 17°
Paris 7°
Paris 7°
Paris 16°

Estando as condições de aplicação dos nossos produtos fora do nosso alcance não nos responsabilizamos pela sua incorreta utilização. É dever do cliente verificar a idoneidade do produto para o fim previsto. Em qualquer caso a nossa responsabilidade está limitada ao valor da mercadoria por nós fornecida. A informação constante da presente ficha pode ser alterada sem aviso prévio. As informações técnicas fornecidas são dadas a título meramente indicativo. Em circunstância alguma poderão implicar uma garantia da nossa parte ou assumir a nossa responsabilidade aquando da utilização dos nossos produtos. Em caso de dúvida, e se pretender esclarecimentos complementares solicitamos o contacto com os nossos serviços técnicos. Esta ficha anula e substitui todas as versões anteriores.

Ficha Técnica

Revisão Janeiro 2022

RESMONUH - RESTAURO E CONSERVAÇÃO UNIPESSOAL, LDA

Zona Industrial do Bugio, Rua José Florêncio Soares, n°346 4820-710 Silvares, São Martinho - Fafe

resmonuh.pt

