

Características Gerais

Syra-Óleovictis é um tratamento curativo e preventivo, destinado à eliminação a longo prazo de musgo e líquen. Sem cloro, nem amónios quaternários conforme as diretivas europeias e ministeriais.

Princípios Ativos

Syra-Óleovictis é elaborado á partir de óleos essenciais, dos quais gerânio e limoneno.

Características Técnicas

- Aspeto: líquido
- pH: 7-8
- Densidade a 20°C: 0,97
- Solúvel em água
- Ponto de solidificação: 2 a -2°C

Domínio de Aplicação

Syra-Óleovictis é destinado ao tratamento de materiais pedregosos, bem como de materiais orgânicos. Pode ser utilizado nos seguintes suportes:

- Pedra calcária
- Substratos siliciosos (Arenito, Granito, Tijolo, Terracota, Xisto)
- Rebocos
- Fibrocimento
- Madeira
- PVC
- Betão

Aplicação

Preparação dos Suportes

- Remover sumariamente o musgo com uma escova de nylon antes da aplicação.
- O Syra-Óleovictis pode ser aplicado em superfícies secas. No entanto, recomendamos que os substratos sejam ligeiramente humedecidos de antemão.
- O nível de humedecimento deve ser ajustado de acordo com a porosidade do substrato e as condições climáticas.

Preparação do Produto

Syra-Óleovictis é aplicado puro sem diluição.

Aplicação

- Aplique Syra-Óleovictis até saturação utilizando um pincel, um rolo longo, um pulverizador ou um sistema Airless.
- Faça uma segunda aplicação 24 horas após a primeira.
- Certifique-se de que as superfícies tratadas permanecem protegidas das intempéries durante o tempo de cura do produto (4 a 7 dias).
- Lave a superfície com água fria utilizando uma máquina de pressão ajustável.
- Aplicar um segundo tratamento como medida preventiva.

Consumo

0,1 a 0,3 L/m²/aplicação

Restrição

- Evite a aplicação direta na vegetação circundante.
- Proteger o alumínio, superfícies de vidro e todas as superfícies não sujeitas a tratamento.
- Efetuar ensaios antes de usar o produto.
- Se o substrato for acabado com um repelente de água diferente do Syra-Fuge 111P ou Aquasil 105P, o Syra-Óleovictis deve ser enxaguado cuidadosamente com uma máquina de pressão ajustável.
- Peça aos nossos técnicos que o acompanhem, se necessário.

Embalagem e Validade

- Armazenamento: à temperatura ambiente. Manter ao abrigo do gelo.
- Conservação: 12 meses na embalagem original
- Embalagem: bidão de polietileno de 20 Kg ou balde de polietileno de 10 Kg/5 Kg

Saúde e Segurança

Syra-Óleovictis é feito de componentes que não apresentam riscos particulares para o utilizador, mas pode ser necessário que certos sujeitos utilizem proteção individual (máscara, luvas, óculos de proteção, equipamento de chuva) em caso de desconforto. Em caso de contacto com os olhos, enxaguar abundantemente com água. Para mais informações, consulte a ficha de segurança.

As Vantagens

- Sem cloro nem amónios quaternários
- Eficaz contra musgo, algas e líquenes
- Em conformidade com as diretivas em matéria ambiental
- Sem COV (compostos orgânicos voláteis)
- Facilidade de uso

Estando as condições de aplicação dos nossos produtos fora do nosso alcance não nos responsabilizamos pela sua incorreta utilização. É dever do cliente verificar a idoneidade do produto para o fim previsto. Em qualquer caso a nossa responsabilidade está limitada ao valor da mercadoria por nós fornecida. A informação constante da presente ficha pode ser alterada sem aviso prévio. As informações técnicas fornecidas são dadas a título meramente indicativo. Em circunstância alguma poderão implicar uma garantia da nossa parte ou assumir a nossa responsabilidade aquando da utilização dos nossos produtos. Em caso de dúvida, e se pretender esclarecimentos complementares solicitamos o contacto com os nossos serviços técnicos. Esta ficha anula e substitui todas as versões anteriores.

**Ficha
Técnica**

Revisão
Janeiro 2022