

ORNATIS TRADI 2 é uma argamassa de acabamento à base de cal aérea pré-doseada em fábrica e destina-se, após mistura com água, a ser usada como camada de acabamento para rebocos tradicionais. Ornatis Tradi 2 é uma argamassa de performance da categoria CR e pode ser aplicada manualmente, com uma máquina de projeção, ou com máquina de carapinhar.

## Características

- Cal aérea/ligante: 86%
- Ligante: 49%
- Carga mineral: 51%.
- Granulometria: 1,6 mm

## Suportes Admissíveis

Ornatis Tradi 2 aplica-se:

Sobre emboço feito com Ornatis Tradi 1 e Anti-sais, entalhado ou riscado.

## Preparação Do Reboco

### Domínio De Aplicação

Ornatis Tradi 2 pode ser aplicado sobre Ornatis Tradi 1 ou Ornatis Anti-Sais, no interior ou no exterior, para restauro ou construções novas para todos os tipos de edifícios: habitação individual ou coletiva, indústria, sector terciário, etc.

## Desempenho

- Resistência à compressão: CS1 (0,6 MPA)
- Reação ao fogo: A1
- Coeficiente de difusão de vapor de água:  $\mu < 20$
- Absorção de água: Wc0
- Condutividade térmica:  $(\lambda_{10,sec}) = 0,46$  (Wm.K)

## Preparação Do Suporte

- De acordo com os regulamentos da NF DTU 26.1.
- A Ornatis Tradi 2 deve ser misturada com água limpa até obter uma argamassa homogénea de consistência mais ou menos suave, dependendo do aspeto decorativo desejado (5 a 5,5 litros por saco).

## Aplicação

### Configuração Da Máquina De Projeção

- Pressão da bomba = 10 bars, variável de acordo com a consistência da argamassa.
- Tipo de lança: Deco de 25 mm.
- Efetuar testes prévios.
- Consulte o fabricante do equipamento.

### Lembrete

Humedecer até saturação os suportes Ornatis Tradi 1 perfeitamente secos ( 7 dias no mínimo) no dia anterior e deixar secar.

### Espessura

- A espessura mínima da Ornatis Tradi 2 será de 5 a 8 mm para areados ou um mínimo de 3 mm para aspeto estanhado.
- A espessura máxima é determinada pelo aspeto decorativo: Estanhado 5 a 6 mm | Raspado 5 a 8 mm | Rústico 5 a 8 mm.

## Estética

- Ornatis Tradi 2 pode ser acabada de várias maneiras: estanhada, raspada, pulverizada, cortada, etc.
- Para um acabamento com Ornatis Badigeon garantir que Ornatis Tradi 2 está perfeitamente regularizado (ver ficha técnica correspondente).

### Sistema Coloração Premium

- Ornatis Tradi 2 está disponível em 12 cores minerais do catálogo de cores Ornatis Color.
- Recomenda-se a realização de amostras para validar a referência em obra antes da aplicação da camada de acabamento.

## Consumo Médio

- Estanhado: 5 a 8 kg/m<sup>2</sup>
- Areado: 8 a 12 kg/m<sup>2</sup>
- Rústico: 6 a 10 kg/m<sup>2</sup>

## Rendimento Médio

1,6 kg m<sup>2</sup> por mm de espessura (dependendo do estado do substrato e da espessura do reboco).

## Aspecto - Nivelamento - Prumo

Ornatis Tradi 2 deve cumprir as normas definidas na NF DTU 26.1.

## Tempos De Secagem

- 12 horas, na ausência de chuva ou humidade.
- Aproximadamente 3 semanas, conforme as condições climáticas.
- O desempenho mecânico ideal será atingido após alguns meses.

## Importante

- Rodapé: Ornatis Tradi 2 não deve estar em contacto com o solo.
- Usar uma argamassa indicada, do tipo Ornatis Anti-Sais, para fazer o acabamento a uma elevação de pelo menos de 20 cm.

## Condições Atmosféricas

Os trabalhos de revestimento não devem ser realizados em caso de:

- temperatura abaixo de +5°C
- temperatura acima de +30°C
- vento forte, nevoeiro
- sobre uma superfície congelada, sobreaquecida, muito húmida.

## Qualificação Profissional

As empresas e equipas que realizam a aplicação da Ornatis Tradi 2 devem ser qualificadas e ter conhecimentos comprovados na área dos rebocos.

## Informações Adicionais

### Armanejamento:

- À temperatura ambiente.
- Manter ao abrigo do gelo.

### Validade:

12 meses na embalagem original.



ResMonuH

# Ornatis Tradi 2

Revestimento De Acabamento De Cal

4/4

## Embalagem:

Saco de 25kg.

## Documento De Referência:

NF DTU 26.1 e folhetos ECP/Resmonuh.

## Assistência Consultiva:

- Os nossos técnicos estão à disposição para ajudá-lo na escolha das técnicas e produtos mais adequados aos seus projetos.
- Esta assistência não pode, de forma alguma, ser considerada como condução ou supervisão de obra.

Estando as condições de aplicação dos nossos produtos fora do nosso alcance não nos responsabilizamos pela sua incorreta utilização. É dever do cliente verificar a idoneidade do produto para o fim previsto. Em qualquer caso a nossa responsabilidade está limitada ao valor da mercadoria por nós fornecida. A informação constante da presente ficha pode ser alterada sem aviso prévio. As informações técnicas fornecidas são dadas a título meramente indicativo. Em circunstância alguma poderão implicar uma garantia da nossa parte ou assumir a nossa responsabilidade aquando da utilização dos nossos produtos. Em caso de dúvida, e se pretender esclarecimentos complementares solicitamos o contacto com os nossos serviços técnicos. Esta ficha anula e substitui todas as versões anteriores.

**Ficha  
Técnica**

Revisão Maio  
2025

RESMONUH - RESTAURO E CONSERVAÇÃO UNIPESSOAL, LDA

Zona Industrial do Bugio, Rua José Florêncio Soares, nº346 4820-710 Silvares, São Martinho - Fafe

[resmonuh.pt](http://resmonuh.pt)

